

DESCRIÇÃO

Pintura betuminosa para a proteção de metais contra a corrosão.

UTILIZAÇÃO

- PAINT PF 4 protege as superfícies metálicas contra a corrosão;
- PAINT PF 4 é usado como um revestimento para tanques, barris, peças de máquinas, construções de aço e superfícies de navios;
- PAINT PF 4 também pode ser usado como proteção de superfícies internas de departamento de carga de navios.

PROPRIEDADES

- Pode ser aplicado a frio;
- Boa proteção de superfícies metálicas contra a corrosão;
- Para o revestimento de tanques, barris, peças de máquinas, construções de aço e superfícies de envio;
- A boa aderência;
- Pronto para uso;
- Fácil de aplicar com pincel ou pistola sem ar;
- Dá proteção temporária excelente contra a ferrugem;
- Dá, após secagem, uma superfície razoavelmente dura, mas não pegajosa, com uma excelente resistência contra danos;
- Fácil aderência em madeira, concreto, cimento em camadas, meta, etc...
- PAINT PF 4 é, após evaporação do solvente, inodoro e insípido e não tóxico

CARACTERÍSTICAS

Densidade a 25 ° C : + / - 0,94
Viscosidade a 40 ° C - mm² /s : 155-180
Ponto de inflamação (ponto de ignição dos vapores de solventes) : + / - 43 ° C



JB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA

Rua do Progresso Nr. 46 R/C Dto – Tires
2785-004 S. DOMINGOS DE RANA – PORTUGAL

Tel: (351) 21 4442551 - (351) 21 4446963 • Fax: (351) 21 4440727

www.jb-equip.com • info@jb-equip.com

APLICAÇÃO

1. Preparação da superfície:

- A superfície deve estar livre de humidade, óleos e gorduras e sem de ferrugem;
- As superfícies metálicas devem ser decapadas, desenferrujadas com ácido, ou pelo menos cuidadosamente limpos com escova de aço;
- Quando utilizado num telhado, a superfície deve estar sem poeiras, partículas soltas telhados e ardósia.

2. Utilização de PAINT PF 4

- Consumo de 100 - 150 g/m²;
- Espessura da camada é de cerca de 0,04 milímetros;
- Recomendado um tempo de secagem de cerca de 2 horas;
- A capacidade de dissolução será nula, ao aplicar várias camadas, uma logo após a outra;
- PAINT PF 4 não contém óleos. Quando usado num navio velho, em ferrugem, em resíduos de alcatrão de carvão e outros materiais entre rebites, não vai ser absorvido;
- Pode ser diluído por meio de terebintina.

CONSUMO:

100-150 g/m²

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS E MANCHAS:

Terebintina

OBSERVAÇÃO:

PAINT PF 4 contém um solvente volátil, inflamável. Não é permitido fogo aberto nas proximidades. Ao aplicar, ventilar bem.

EMBALAGENS:

Tambores de 177 kg ou a granel.



JB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA

Rua do Progresso Nr. 46 R/C Dto – Tires
2785-004 S. DOMINGOS DE RANA – PORTUGAL

Tel: (351) 21 4442551 - (351) 21 4446963 • Fax: (351) 21 4440727

www.jb-equip.com • info@jb-equip.com